



Egalisationsmaling

Produktbeskrivelse:

SCHWEPA Egalisationsmaling er en facademaling indeholdende additiver mod svampe- og algeangreb. Malingen indgår som en del af SCHWEPA Facadeisoleringssystem.

Sammensætning:

SCHWEPA Egalisationsmaling er modstandsdygtig over for overfladespændinger. Herudover er malingen alkaliresistent og diffusionsåben. Malingen har gode vandafvisende egenskaber og beskyttelse mod hård regn. Den er let at påføre og sikrer en god dækning på den malede overflade.

SCHWEPA Egalisationsmaling er baseret på en vandig siloxan-polymerdispersion med tilsætning af titandioxid, additiver, silikater og konserveringsmidler.

Anvendelse:

SCHWEPA Egalisationsmaling egner sig til overmaling af hvide og indfarvede, mineralske underlag som eksempelvis mineralsk slutpuds. Malingen kan også bruges på underlag som eksempelvis beton, murværk, kalksten, gamle dispersionsmalinger samt ældre belægninger og gips. Fælles for alle underlag gælder, at overfladen skal være ren, tør, fast uden løst puds eller lignende.

Forbrug:

ca. 0,2 l/m²*

ca. 75 m²/spand*

15 l/spand

*afhængig af underlagets struktur og sugsevne.

Udførelse:

Underlaget skal være rent, tørt, fast og fri for rester, der kan reducere malingens hæfteevne. Snavsede eller facader med algeangreb forbehandles før arbejdet med maling påbegyndes. Malingen påføres med pensel, rulle eller sprøjteudstyr, så overfladen bliver ensartet og jævn. Malingen omrystes grundigt før brug. Første lag påføres ufortyndet. Et eventuelt andet lag kan fortyndes med 5% vand.

Farve:

SCHWEPA Egalisationsmaling kan leveres hvid eller indfarvet - vælg mellem 150 farver. Vær opmærksom på HBZ-værdien (lysreferenceværdi). Ved mørke toner på store facader, kan temperaturen blive meget høj. Der skal tages hensyn til dette i forbindelse med facadeisolering.

Holdbarhed:

Køligt, tørt og frostfrit. I original emballage har produktet en holdbarhed på 12 mdr.

Emballage:

I spand à 15 L

Varenr. 00102102

24 spande/palle

Teknisk datablad



Bemærk:

Produktet må ikke anvendes ved luft- eller overfladetemperaturer på under + 5 °C. Ved arbejde om morgenen i forår/efterår bør man være opmærksom på nattefrost. Arbejd ikke i direkte sollys, regn eller blæst. Tørretiden er ca. 12 timer, men må forventes at blive forlænget, hvis der er lav udendørstemperatur eller høj luftfugtighed. Afdæk tilstødende materialer mod stænk, da malingen kan hæfte på disse: keramik, metal, glas, træ m.m. Større stænk skal fjernes hurtigst muligt med vand. Værktøj rengøres straks efter brug.

Sikkerhed:

Produktet er ikke farligt. Men undgå stænk på hud. Ved kontakt med hud eller øjne skylles med rigelige mængder vand. Malingen overholder EUs grænseværdier for flygtige, organiske forbindelser (VOC) med under 40g/L.

Bortskaffelse:

Tom emballage afleveres på genbrugsstationen.

Kvalitetskontrol:

Alle vores produkter udvikles og overvåges løbende. Den ovennævnte rådgivning om produktet er tiltænkt som vejledning og er baseret på vores erfaringer og udviklingsarbejde af produktet. SCHWEPA kan ikke holdes til ansvar for udført arbejde med afvigelser fra ovennævnte vejledning, herunder forkert opbevaring og brug af produktet. Før arbejdets påbegyndelse skal underlaget altid vurderes af en fagmand, så der sikres rette temperatur og hæfteevne på underlaget. De gældende standarder, godkendelser og retningslinjer for arbejdet skal altid overholdes. C m.m. kan altid kontaktes i forbindelse med tekniske spørgsmål.

Teknisk datablad: Egalisationsmaling 01.02.2010