



## Dyckerhoff PZ Dreifach DK

### Portlandcement EN 197-1 - CEM I 52,5 N

	Værdi	Krav iht. EN 197-1/DIN 1164-10	
<b>Egenskaber:</b>			
Trykstyrke 1 dag [MPa]	25		
Trykstyrke 2 dage [MPa]	37	≥	20,0
Trykstyrke 28 dage [MPa]	68	≥	52,5
Begyndende afbindingstid [min]	159	≥	45
Volumenbestandighed [mm]	1	≤	10
Glødetab [%]	2,2	≤	5,0
Uopløselig rest [%]	0,3	≤	5,0
Sulfatindhold (SO <sub>3</sub> ) [%]	2,7	≤	4,0

Denne cement fremstilles iht. EN-197-1 og kvalitetskontrolleres.

Ydeevnecertifikat: 340-CPR-5410-120000-08

Dancert Produktcertifikat B 256-2

Deuna Zement GmbH  
Industriestr. 7  
D-37355 Deuna  
Telefon: +49 (0)36076 8 2200

Dato: 02.01.2017  
gez.S.Stolze  
Qualitätsbeauftragter