



Universal beton 0-4 mm

Deklarationsblad

September 2012

### Universal Beton 0-4 mm

- Universal beton 0-4mm er en værkblendet tørbeton bestående af tørre mineralske produkter tilsat Portlandcement. Max. kornstørrelse 4mm. Universal betonen er kromneutral og efter hærdning frostsikker. Styrkeklasse C25/30 efter DIN EN 206-1/1045-2 og C30 efter DIN EN 13813.

- **Anvendelsesområder:**

Betonarbejder inde såvel som ude. Fundamenter og reparationer. Slidlag (tykkelse 3-5 cm). Gulve. Jernbeton.

- **Forarbejdning:**

Universal betonen blandes bedst i blandemaskine med tilsætning af vand i 3-5 min. Se nedenstående tabel.

Konsistens	Universal beton	Vand	Beton færdigblandet
Blød	25 kg	2,7 l	13 l
Plastisk	25 kg	2,5 l	13 l
Stiv	25 kg	2,2 l	13 l

- **Udførelse**

Efter blanding placeres universal betonen straks på det ønskede sted og komprimeres. Den nyudlagte beton skal beskyttes imod regn, sol og udtørring i indtil 7 døgn efter udstøbning. Dette gøres bedst ved overdækning med plast eller lignende. Universal betonen må kun anvendes ved temperaturer over 5°C og ikke udsættes for frost de første 14 dage.

- **Vigtigt:**

Der må kun tilsættes rent vand til universal betonen. Produktet reagerer med vand alkalisk, øjne og hud skal derfor beskyttes. Ved kontakt med øjne, kontakt straks læge.  
Advarsel og sikkerhedsforskrifter kan aflæses på sækketoppen.  
Der må ikke tilsættes frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer.

- **Leveringsform:**

1 papirsække med 25 kg. Sækkene består af flere lag papir og folieindlæg.

- **Opbevaring:**

Skal beskyttes mod skadelig påvirkning, især fugtighed. Sækkene bør opbevares på tørre paller.

Kan ligge på lager i 6 måneder. Ved oplagring i tørre omgivelser er universal betonen ikke følsom overfor frost.

- **CE-Mærkning:**

Se mere [her](#).