



Kunstharpikspuds

Produktbeskrivelse:

SCHWEPA Kunstharpikspuds er en syntetisk slutpuds med tilsatte additiver til udendørs brug.

Sammensætning:

SCHWEPA Kunstharpikspuds er en særdeles vejrbestandig, diffusionsåben slutpuds, som er let bearbejdelig.

SCHWEPA Kunstharpikspuds er baseret på en acrylat-polymer dispersion, titandioxid, calciumcarbonater, silikater, tilsætningsstoffer, fibre og konserveringsmidler.

Anvendelse:

SCHWEPA Kunstharpikspuds kan bruges som afsluttende puds på mineralske underlag og indgår som en del af SCHWEPA facadeisoleringssystem.

Forbrug:

Kunstharpikspuds:

Kornstørrelse: 1,5 mm	ca. 2,0-2,5 kg/m ²	ca. 10,0-12,5 m ² /spand	25 kg/spand
Kornstørrelse: 2,0 mm	ca. 2,5-3,0 kg/m ²	ca. 8,3-10,0 m ² /spand	25 kg/spand
Kornstørrelse: 3,0 mm	ca. 3,5-4,0 kg/m ²	ca. 6,3 - 7,1 m ² /spand	25 kg/spand

Udførelse:

Underlaget skal være rent, tørt, fast og fri for rester, der kan reducere produktets hæfteevne. Gerne forbehandlet med ARU-200 Kvartsgrunder.

Produktet fordeles jævnt i mindre områder ad gangen. Ønsket struktur og jævnhed opnås med glittebræt.

Farve:

SCHWEPA Kunstharpikspuds er hvid i farve, men kan leveres indfarvet - vælg mellem 150 farver.

Holdbarhed:

Køligt, tørt og frostfrit. Må ikke opbevares i direkte sollys. I original emballage har produktet en holdbarhed på 12 mdr.

Teknisk datablad



Emballage:

1 spand à 25 kg

Kunstharpikspuds:

24 spande/palle

Kornstørrelse: 1,5 mm.

Varenr: 0106031

Kornstørrelse: 2,0 mm.

Varenr: 0106032

Kornstørrelse: 3,0 mm.

Varenr: 0106033

Bemærk:

SCHWEPA Kunstharpikspuds må ikke anvendes ved temperaturer under + 5 °C, i direkte sollys eller ved dårligt vejr. Tørretiden afhænger af lagtykkelsen, men udgangspunktet er 12-24 timer. Jo lavere temperatur eller højere luftfugtighed, jo længere tørretid. Produktet kan fortyndes med op til 2% rent, koldt vand.

Sikkerhed:

Ufarligt produkt. Indeholder ikke skadelige stoffer.

Bortskaffelse:

Tomme beholdere afleveres på genbrugsstationen.

Kvalitetskontrol:

Alle vores produkter udvikles og overvåges løbende. Den ovennævnte rådgivning om produktet er tiltænkt som vejledning og er baseret på vores erfaringer og udviklingsarbejde af produktet. SCHWEPA kan ikke holdes til ansvar for udført arbejde med afvigelser fra ovennævnte vejledning, herunder forkert opbevaring og brug af produktet. Før arbejdets påbegyndelse skal underlaget altid vurderes af en fagmand, så der sikres rette temperatur og hæfteevne på underlaget. De gældende standarder, godkendelser og retningslinjer for arbejdet skal altid overholdes. C m.m. kan altid kontaktes i forbindelse med tekniske spørgsmål.

Teknisk datablad: Kunstharpikspuds 01.02.2010