



Siloxanpuds

Produktbeskrivelse:

SCHWEPA Siloxanpuds er en vandfortyndbar slutpuds med tilsatte additiver i form af algicider og svampedræbende tilsætningsstoffer.

Sammensætning:

SCHWEPA Siloxanpuds er en særdeles vejrbestandig, diffusionsåben slutpuds, som er let bearbejdelig.

SCHWEPA Siloxanpuds er baseret på en acrylat-polymer dispersion, titandioxid, calciumcarbonater, silikater, tilsætningsstoffer, fibre og konserveringsmidler.

Anvendelse:

SCHWEPA Siloxanpuds kan bruges som afsluttende puds på mineralske underlag og indgår som en del af SCHWEPA facadeisoleringssystem.

Forbrug:

Siloxanpuds:			
Kornstørrelse: 1,5 mm	ca. 2,0-2,5 kg/m ²	ca. 10,0-12,5 m ² /spand	25 kg/spand
Kornstørrelse: 2,0 mm	ca. 2,5-3,0 kg/m ²	ca. 8,3-10,0 m ² /spand	25 kg/spand
Kornstørrelse: 3,0 mm	ca. 3,5-4,0 kg/m ²	ca. 6,3- 7,1 m ² /spand	25 kg/spand

Udførelse:

Underlaget skal være rent, tørt, fast og fri for rester, der kan reducere produktets hæfteevne. Gerne forbehandlet med ARU-200 Kvartsgrunder.

Produktet fordeles jævnt i mindre områder ad gangen. Ønsket struktur og jævnhed opnås med glittebræt.

Farve:

SCHWEPA Siloxanpuds er hvid i farve, men kan leveres indfarvet - vælg mellem 150 farver.

Holdbarhed:

Køligt, tørt og frostfrit. Må ikke opbevares i direkte sollys. I original emballage har produktet en holdbarhed på 12 mdr.

Emballage:

I spand à 25 kg	Siloxanpuds:	24 spande/palle
	Kornstørrelse: 1,5 mm. Varenr: 0105991	
	Kornstørrelse: 2,0 mm. Varenr: 0105992	
	Kornstørrelse: 3,0 mm. Varenr: 0105993	

Teknisk datablad



Bemærk:

SCHWEPA Siloxanpuds må ikke anvendes ved temperaturer under + 5 °C, i direkte sollys eller ved dårligt vejr. Tørretiden afhænger af lagtykkelsen, men udgangspunktet er 12-24 timer. Jo lavere temperatur eller højere luftfugtighed, jo længere tørretid. Produktet kan fortyndes med op til 2% rent, koldt vand.

Sikkerhed:

Ufarligt produkt. Indeholder ikke skadelige stoffer.

Bortskaffelse:

Tomme beholdere afleveres på genbrugsstationen.

Kvalitetskontrol:

Alle vores produkter udvikles og overvåges løbende. Den ovennævnte rådgivning om produktet er tiltænkt som vejledning og er baseret på vores erfaringer og udviklingsarbejde af produktet. SCHWEPA kan ikke holdes til ansvar for udført arbejde med afvigelser fra ovennævnte vejledning, herunder forkert opbevaring og brug af produktet. Før arbejdets påbegyndelse skal underlaget altid vurderes af en fagmand, så der sikres rette temperatur og hæfteevne på underlaget. De gældende standarder, godkendelser og retningslinjer for arbejdet skal altid overholdes. C m.m. kan altid kontaktes i forbindelse med tekniske spørgsmål.

Teknisk datablad: Siloxanpuds 01.02.2010