

2K Abdichtklæber /vandafviser

Produktbeskrivelse:

SCHWEPA 2K Abdichtklæber er et vandafvisende produkt specielt egnet til sokkelområdet som forsegling mod fugt og vand. Produktet indgår i SCHWEPA facadeisoleringssystem og blandes 1:1 med SCHWEPA Klæbe- og Armeringsmørtel MG II for at sikre en fleksibel, men stærk og holdbar overflade mod fugtindtrængning.

Sammensætning:

SCHWEPA 2K Abdichtklæber er et fleksibelt produkt, der bidrager til styrken med dens forseglende egenskaber. Produktet er kendetegnet ved god indledende vedhæftning og vandbestandighed.

SCHWEPA 2K Abdichtklæber er en vandafvisende klæber på base af vandig polymerdispersion, additiver og konserveringsmidler. Produktet opnår sine egenskaber i kombination med SCHWEPA Klæbe- og Armeringsmørtel MG II.

Anvendelse:

Produktet blandes 1:1 med klæbe- og armeringsmørtlen og fungerer derved som klæber og forseglor. Det er specielt velegnet til sokkelområder eller områder udsat for fugt og vand. Produktet kan anvendes til at forsegle underlaget før opklæbning af isoleringsplader, men bruges typisk i armeringslaget sammen med mørtlen før og efter indlejring af armeringsnet.

Forbrug:

Som indledende fugtbeskyttelse af underlag:

ca. 0,5 kg/m ^{2*}	ca. 40,0 m ² /spand	20 kg/spand
Klæber:	ca. 2,0 kg/m ^{2*}	ca. 10,0 m ² /Gebinde
Armering:	ca. 3,0 kg/m ^{2*}	ca. 6,7 m ² /Gebinde
Forsegler:	ca. 4,0 kg/m ^{2*}	ca. 5,0 m ² /Gebinde

*Uden tilsat klæbe- og armeringsmørtel

Udførelse:

Underlaget skal være rent, tørt, bæredygtigt og fri for rester, der kan nedsætte produktets hæfteevne. Underlaget skal omhyggeligt gennemses før arbejdet påbegyndes. Produktet er egnet til underlag såsom mursten, beton, puds, fastsiddende belægninger, bitumen og uden på EPS-isoleringsplader specielt beregnet til sokler og fugtige områder. Produktet bruges til SCHWEPA EPS-sokkel- og perimeterplader.

Blanding: SCHWEPA 2K Abdichtklæber blandes 1:1 - dvs. 20 kg. spand med 25 kg. sæk klæbe- og armeringsmørtel MG II og der piskes til der opnås en homogen masse. Til forsegling af underlag kan der fortyndes med 10% vandtilsætning. Produktet omrøres og er klar til brug efter 30 min.

Klæber: Til klæbning kan produktet påføres med 8 mm. tandspartel.

Armering: Anvendes som klæbe- og armeringsmørtel MG II. Armeringsnet indlejres med 10 cm overlap ved samlinger. For flere detaljer om armering, se datablad for SCHWEPA klæbe- og armeringsmørtel MG II.

Teknisk datablad

Holdbarhed

Opbevares køligt, tørt og frostfrit. I lukket spand har produktet en holdbarhed på 12 mdr.

Emballage:

I spand med 20 kg. Varenr. 000104084 24 spande/palle

Bemærk:

Må ikke anvendes ved luft- eller overfladetemperaturer på under + 5 °C. Vær meget opmærksom på brug efter nattefrost, i sollys eller ved regn. Beskyt underlaget så vidt muligt. Tørretiden er afhængig af vejrforholdene, men må forventes at være ca. 24 timer. Ved høj luftfugtighed eller lave temperaturer, kan tørretiden forlænges betydeligt.

Sikkerhed:

I kombination med SCHWEPA Klæbe- og Armeringsmørtel MG II er blandingen alkalisk, da mørtlen indeholder kalk og cement.

Blandingens kan forårsage irritation af huden. Kan forårsage alvorlige skader ved indtagelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker og -tøj.

Ved kontakt med øjnene: Skyl med rigeligt vand. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis muligt. Fortsæt skylning. Flyt personen til område uden støv med tilgang af frisk luft. Opleves der efterfølgende gener, kontakt da en læge. Ved kontakt med huden: Vask med rigelig vand og sæbe. Søg læge, hvis hudirritation opstår.

Bortskaffelse:

Tomme beholdere kan leveres på genbrugsstationen.

Kvalitetskontrol:

Alle vores produkter udvikles og overvåges løbende. Den ovennævnte rådgivning om produktet er tiltænkt som vejledning og er baseret på vores erfaringer og udviklingsarbejde af produktet. SCHWEPA kan ikke holdes til ansvar for udført arbejde med afvigelser fra ovennævnte vejledning, herunder forkert opbevaring og brug af produktet. Før arbejdets påbegyndelse skal underlaget altid vurderes af en fagmand, så der sikres rette temperatur og hæfteevne på underlaget. De gældende standarder, godkendelser og retningslinjer for arbejdet skal altid overholdes. C m.m. kan altid kontaktes i forbindelse med tekniske spørgsmål.

Teknisk datablad: 2K Abdichtklæber: 26.02.2015