



Dyckerhoff PZ Doppel

Portlandcement EN 197-1 - CEM I 42,5 R

	Værdi		Krav iht. EN 197-1/DIN 1164-10
Egenskaber:			
Trykstyrke 2 dage [MPa]	38	≥	20,0
Trykstyrke 28 dage [MPa]	59	≥	42,5
Begyndende afbindingstid [min]	171	≥	60
Volumensbestandighed [mm]	1	≤	10
Glødetab [%]	2,4	≤	5,0
Uopløselig rest [%]	0,4	≤	5,0
Sulfatindhold (SO ₃) [%]	3,5	≤	4,0

Denne cement fremstilles iht. EN-197-1 og kvalitetskontrolleres.

Ydeevnecertifikat: 340-CPR-5410-130000-01

Dancert Produktcertifikat B 256-1

Deuna Zement GmbH
Industriestr. 7
D-37355 Deuna
Telefon: +49 (0)36076 8 2200

Dato: 02.01.2017
gez. S.Stolze
Qualitätsbeauftragter