

Beton Estrich 0-8 mm

Beton 0-8mm er en værkblandet tørbeton bestående af tørre mineralske produkter tilsat Portlandcement. Max. kornstørrelse 8mm. Betonen er kromneutral og efter hærdning frostsikker. Styrkeklasse C25/30 efter DIN EN 206-1/1045-2 og C30 efter DIN EN 13813.

Anvendelsesområder:

Betonarbejder inde såvel som ude. fundamenter og reparationer. Slidlag (tykkelse 3-8 cm). Gulve. Jernbeton.

Forarbejdning:

Betonen blandes bedst i blandemaskine med tilsætning af vand i 3-5 min. Se nedenstående tabel.

Konsistens	Tørbeton	Vand	Beton færdigblandet
Blød	25 kg	2,7 l	13 l
Plastisk	25 kg	2,5 l	13 l
Stiv	25 kg	2,2 l	13 l

Efter blanding placeres betonen straks på det ønskede sted og komprimeres. Den nyudlagte beton skal beskyttes imod regn, sol og udtørring i indtil 7 døgn efter udstøbning. Må kun anvendes ved temperaturer over 5°C og ikke udsættes for frost de første 14 dage.

Vigtigt:

Der må kun tilsættes rent vand til tørbetonen. Produktet reagerer med vand alkalisk, og øjne og hud skal derfor beskyttes. Ved kontakt med øjne, søg straks læge.

Advarsel og sikkerhedsforskrifter kan aflæses på sækketoppen.

Leveringsform:

I papirsække med 25 kg. Sækkene består af flere lag papir og folieindlæg.

Opbevaring:

Skal beskyttes mod skadelig påvirkning, især fugtighed. Sækkene bør opbevares på tørre paller. Kan ligge på lager i 6 måneder. Ved oplagring i tørre omgivelser er betonen ikke følsom overfor frost.

Teknisk rådgivning: Ved henvendelse til C m.m. ApS.