

PUDSEMØRTEL KC 50/50/700 BAKKE 0-2 mm

Produktbeskrivelse:

Pudsemørtel KC 50/50/700 Bakke 0-2 mm er en fabriksfremstillet tørmørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Indeholder hydratkalk, portlandcement, plastificerende tilsætningsstof og 0-2 mm ovntørret bakesand. Produktet er fremstillet på basis af chromatneutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end svarende til 2 mg pr. kg tør cement. Neutraliseringens holdbarhed svarer til oplysning under "Opbevaring".

Produktegenskaber:

Primære egenskaber
Mørteltype: Kalkcementmørtel
Blandingsforhold: KC 50/50/700

Supplerende oplysninger:
Vandtilsætning: Ca. 14 % (ca. 4,4 liter pr. 25 kg tørmørtel)
Forbrug (ekskl. spild): ca. 2 kg pr. mm lagtykkelse
Brugstid efter blanding (ved 20 °C): 60 minutter

Anvendelse:

Pudsemørtel KC 50/50/700 Bakke 0-2 mm anvendes til pudseopgaver på mineralske underlag. Underlagets forbehandling og pudselagets samlede opbygning vurderes individuelt ud fra opgavens beliggenhed, miljøpåvirkninger og krav til holdbarhed. Se SBI anvisning 64, Murerhåndbogen (MURO) og anden branchelitteratur.

Blanding:

Mørtlen blandes i tvangsblender. Tilsæt vand til ønsket pudskonsistens - normalt svarende til ca. 14 vægt-%. Bland i mindst 10 minutter, indtil blandingen er homogen. Der bør ikke blandes mere mørtel end der kan bruges inden for ca. 60 min. Mørtlen kan genoprøres - men uden tilsætning af yderligere vand.

Udførelse:

Forarbejde:
Stærkt sugende underlag skal forvandes grundigt- helst dagen forinden.

Påføring:
Pudsearbejdet foregår traditionelt ved at kaste mørtlen på med murerske eller ved at trække den på underlaget med stålbræt. Afret i stok og lod med kardæsk, retholt og loddestok. Riv pudsen sammen med pudsebræt, lunkepudser eller rivebræt.

Efterbehandling:
Afdæk murværket effektivt mod nedbør og frost. Det skal ske senest ved arbejdets ophør, mens mørtlen afbinder og begynder hærkning. I tørre perioder (varme, blæst) skal pudslaget beskyttes mod for hurtig udtørring og eventuelt eftervandes. For udførelse arbejdsbeskrivelse se SBI-anvisning 64, Murerhåndbogen (MURO) og anden branchelitteratur.

Opbevaring:

Tørt og uåbnet. Tåler frost. 12 måneder fra produktionsdato.

Emballage:

sæk 25 kg

Anvendelsesbegrænsninger:

Færdigblandet mørtel skal anvendes inden for 60 minutter. Frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer må ikke tilsættes. Når mørtlen er færdigblandet, må der ikke senere tilsættes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand. Temperaturen under udførelsen bør være over 5°C, også i underlaget. Lagtykkelser over 8 mm pr. arbejdsgang medfører risiko for dårlig vedhæftning samt svind- og skridrevner.