



Dyckerhoff PZ Doppel N

Portlandcement EN 197-1 - CEM I 42,5 N (sd)

	Værdi		Krav iht. EN 197-1/DIN 1164-10
Egenskaber:			
Trykstyrke 2 dage [MPa]	24	≥	10,0
Trykstyrke 28 dage [MPa]	58	≥	42,5
Begyndende afbindingstid [min]	160	≥	60
Volumenbestandighed [mm]	1	≤	10
Glødetab [%]	2,6	≤	5,0
Uopløselig rest [%]	0,4	≤	5,0
Sulfatindhold (SO ₃) [%]	3,2	≤	3,5
Na ₂ O-Ækvivalent [%]	0,7	≤	0,8

Denne cement opfylder kravene nævnt i TL Beton - StB 07

Denne cement fremstilles iht. EN 197-1 og kvalitetskontrolleres.

Ydeevnecertifikat:

0840-CPR-5410-140018-04

Dancert Produktcertifikat B 256-3

Deuna Zement GmbH
Industriestr. 7
D-37355 Deuna
Telefon: +49 (0)36076 8 2200

Dato: 02.01.2018
gez.S.Stolze
Qualitätsbeauftragter