

## Silikatmaling

### Produktbeskrivelse:

SCHWEPA Silikatmaling er en mineralsk maling klar til brug. Den er baseret på silikatemulsion jvf. DIN 18363.

### Sammensætning:

SCHWEPA Silikatmaling er meget diffusionsåben og vandafvisende. Den er letanvendelig, har god fyld- og dækkeevne. Smudsafvisende.

SCHWEPA Silikatmaling består af kaliumsilikat (vandglas), polymerdispersion, titandioxid samt additiver.

### Anvendelse:

SCHWEPA Silikatmaling egner sig til overmaling af hvide og indfarvede, mineralske underlag som eksempelvis mineralsk slutpuds. Malingen kan også bruges på underlag som eksempelvis beton, murværk, kalksten, gamle dispersionsmalinger samt ældre belægninger og gips. Fælles for alle underlag gælder, at overfladen skal være ren, tør, fast uden løst puds eller lignende.

### Forbrug:

ca. 0,15 - 0,2 l/m<sup>2</sup>\*      ca. 75 - 100 m<sup>2</sup>/spand\*      15 l/spand

\*afhængig af underlagets struktur og sugsevne.

### Udførelse:

Underlaget skal være rent, tørt, fast og fri for rester, der kan reducere malingens hæfteevne. Snavsede eller facader med algeangreb forbehandles før arbejdet med maling påbegyndes. Malingen påføres med pensel, rulle eller sprøjteudstyr, så overfladen bliver ensartet og jævn. Malingen omrystes grundigt før brug.

Ved arbejde på stærkt sugende underlag:

1. lag bør fortyndes 50% med vand.
2. 2. lag kan om nødvendigt fortyndes 5% med silikatfortynder.

### Farve:

SCHWEPA Silikatmaling kan leveres hvid eller indfarvet - vælg mellem 150 farver. Vær opmærksom på HBZ-værdien (lysreferenceværdi). Ved mørke toner på store facader, kan temperaturen blive meget høj. Der skal tages hensyn til dette i forbindelse med facadeisolering.

### Holdbarhed:

Køligt, tørt og frostfrit. I original emballage har produktet en holdbarhed på 12 mdr.

### Emballage:

I spand à 15 L      Varenr. 00102101      24 spande/palle

# Teknisk datablad

## Bemærk:

Ved brug af flere spande maling til et større område, anbefaler vi, at al nødvendig maling bestilles samtidig, så risikoen for farveforskelle undgås. Malingen må ikke anvendes ved luft- eller overflade temperaturer på under + 8 °C. Ved arbejde om morgenen i forår/efterår bør man være opmærksom på nattefrost. Arbejd ikke i direkte sollys, regn eller blæst. Tørretiden er ca. 10 timer, men må forventes at blive forlænget, hvis der er lav udendørstemperatur eller høj luftfugtighed. For lang tørretid kan føre til farveforskelle. Vær derfor sikker på, at arbejdet med malingen lever op til ovenstående krav. Afdæk tilstødende materialer mod stænk, da malingen kan hæfte på disse: keramik, metal, glas, træ m.m. Større stænk skal fjernes hurtigst muligt med vand. Værktøj rengøres straks efter brug.

## Sikkerhed:

Produktet er ikke farligt. Men brug så vidt muligt beskyttelsesbriller. Undgå stænk på hud. Ved kontakt med hud eller øjne skylles med rigelige mængder vand. Malingen overholder EUs grænseværdier for flygtige, organiske forbindelser (VOC) med under 40g/L.

## Bortskaffelse:

Tom emballage afleveres på genbrugsstationen.

## Kvalitetskontrol:

Alle vores produkter udvikles og overvåges løbende. Den ovennævnte rådgivning om produktet er tiltænkt som vejledning og er baseret på vores erfaringer og udviklingsarbejde af produktet. SCHWEPA kan ikke holdes til ansvar for udført arbejde med afvigelser fra ovennævnte vejledning, herunder forkert opbevaring og brug af produktet. Før arbejdets påbegyndelse skal underlaget altid vurderes af en fagmand, så der sikres rette temperatur og hæfteevne på underlaget. De gældende standarder, godkendelser og retningslinjer for arbejdet skal altid overholdes. C m.m. kan altid kontaktes i forbindelse med tekniske spørgsmål.

Teknisk datablad: Silikatmaling 01.04.2010