

Universal Beton 0-4 mm

Produktbeskrivelse:

Beton 0-4 mm er en værkblandet tørbeton bestående af tørre mineralske produkter tilsat Portlandcement. Max. kornstørrelse 4 mm. Betonen er kromneutral og efter hærkning frostsikker.

Styrkeklasse C25/30 efter DIN EN 206-1/1045-2 og C30 efter DIN EN 13813.

Anvendelse:

Betonarbejder inde såvel som ude. Fundamenter og reparationer. Slidlag (tykkelse 3-5 cm). Gulve. Jernbeton.

Blanding:

Betonen blandes bedst i blandemaskine med tilsætning af vand i 3-5 min. Se nedenstående tabel.

Konsistens	Tørbeton	Vand	Beton (færdigblandet)
Blød	25 kg	2,7 L	13 L
Plastisk	25 kg	2,5 L	13 L
Stiv	25 kg	2,2 L	13 L

Udførelse:

Efter blanding placeres betonen straks på det ønskede sted og komprimeres. Den nyudlagte beton skal beskyttes imod regn, sol og udtørring i indtil 7 døgn efter udstøbning.

Må kun anvendes ved temperaturer over 5°C og ikke udsættes for frost de første 14 dage.

Opbevaring:

Sækkene skal opbevares på et tørt sted og må ikke udsættes for fugt. Holdbarhed i sæk mindst 6 måneder. Anvendes ved temperaturer over 5°C og må ikke udsættes for frost de første 14 dage.

Emballage:

25 kg. sæk