



DATASHEET

RAW Stolpebeton

Produktbeskrivelse:

RAW Stolpebeton er en fabriksfremstillet beton bestående af cement og ovntørret kvartssand med kornstørrelse op til 8 mm. RAW Stolpebeton er en tørbeton og skal kun tilsættes vand. Styrkeklasse C12/15 efter DIN EN 206-1/1045-2. Produktet er fremstillet af chromatneutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 mg./kg. tør cement.

Anvendelse:

RAW Stolpebeton anvendes udendørs til faststøbning af pæle, stolper (i træ og jern), postkassestativer, gyngestativer, skilte, havelampesokler m.m.

Blanding:

Bland sækkens indhold med ca. 2,0-2,2 L vand (afhængigt af ønsket konsistens) og omrør grundigt i 3-5 min. Der må ikke tilsættes yderligere vand eller tilsætningsstoffer, når stolpebetonen er færdigblandet

Udførelse:

Hullet graves og stolpen placeres i hullet. Midlertidig afstivning monteres. Hæld den færdigblandede stolpebeton ned omkring stolpen og komprimér den. Efter typisk 1-3 dages afhærdning kan afstivningen til stolpen fjernes. Minimum brugstemperatur er +5°C. Stolpebeton som endnu ikke er hærdet tåler ikke frost og skal beskyttes i afhærdningsperioden.

Tekniske data:

Kriterium	Værdi/enhed
Tilslag	0-8 mm (bakke)
Trykstyrke	> 15 MPa

Opbevaring:

Sækkene skal opbevares på et tørt sted og må ikke udsættes for fugt. Holdbarhed i sæk mindst 12 måneder.

Emballage:

Papirsæk, 20 kg.