



# DATASHEET

## RAW Pudsemørtel KC 50/50/700

### Bakke 0-2 mm

#### Produktbeskrivelse:

RAW Pudsemørtel KC 50/50/700 Bakke 0-2 mm er en fabriksfremstillet tørmørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Indeholder hydratkalk, portlandcement, plastificerende tilsætningsstof og 0-2 mm ovntørret bakkesand.

Produktet er fremstillet på basis af chromatneutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end svarende til 2 mg pr. kg tør cement.

#### Produktegenskaber:

Mørteltype: Kalkcementmørtel

Blandingsforhold: KC 50/50/700

Forbrug (ekskl. spild): ca. 2 kg pr. mm lagtykkelse pr. m<sup>2</sup>

#### Anvendelse:

RAW Pudsemørtel KC 50/50/700 Bakke 0-2 mm anvendes til pudseopgaver på mineralske underlag. Underlagets forbehandling og pudselagets samlede opbygning vurderes individuelt ud fra opgavens beliggenhed, miljøpåvirkninger og krav til holdbarhed.

#### Blanding:

Mørtlen blandes i tvangsblender. Tilsæt vand til ønsket pudskonsistens. Bland i mindst 5 minutter, indtil blandingen er homogen. Der bør ikke blandes mere mørtel end der kan bruges inden for ca. 60 min. Mørtlen kan genoprøres – men uden tilsætning af yderligere vand.

#### Udførelse:

Forarbejde:

Stærkt sugende underlag skal forvandes grundigt- helst dagen forinden.

Påføring:

Pudsearbejdet foregår traditionelt ved at kaste mørtlen på med murerske eller ved at trække den på underlaget med stålbræt. Afret i stok og lod med kardæsk, retholt og loddestok. Riv pudsen sammen med pudsebræt, lunkepudser eller rivebræt.

Efterbehandling:

Afdæk murværket effektivt mod nedbør og frost. Det skal ske senest ved arbejdets ophør, mens mørtlen afbinder og begynder hærdning. I tørre perioder (varme, blæst) skal pudslaget beskyttes mod for hurtig udtørring og eventuelt eftervandes.

For udførlig arbejdsbeskrivelse se SBI-anvisning 64, Murerhåndbogen (MURO) og anden branchelitteratur.



# DATASHEET

## Tekniske data:

Kriterium	Værdi/enhed
Åbningstid	60 min (ved 20 °C)
Forbrug	ca. 2 kg pr. mm lagtykkelse pr.m <sup>2</sup>
Vandtilsætning	2,8 L pr. sæk (ca. 14 %)
Færdigblandet mørtel pr. sæk	Ca. 13 L
Tilslag	0-2 mm (bakke)
Brændbarhed	Euroklasse A1

## Opbevaring:

Tørt og uåbnet. Tåler frost. 12 måneder fra produktionsdato.

## Emballage:

Papirsæk 20 kg

## Anvendelsesbegrænsninger:

Færdigblandet mørtel skal anvendes inden for 60 minutter. Frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer må ikke tilsættes. Når mørtlen er færdigblandet, må der ikke senere tilsættes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand. Temperaturen under udførelsen bør være over 5°C, også i underlaget. Lagtykkelser over 8 mm pr. arbejdsgang medfører risiko for dårlig vedhæftning samt svind- og skridrevner.