



DATASHEET

RAW Slutpuds

Produktbeskrivelse:

RAW Slutpuds er en mineralisk, vandafvisende slutpudsmørtel i mørtelgruppe P II jvf. DIN V 18850 CS II, DIN EN 998-1.

Sammensætning:

RAW Slutpuds består af tørret brillianthvid marmorsand, hvid kalk, hvid cement og additiver for lettere forarbejdning samt bedre hæfteevne og vandafvisning.

Anvendelse:

RAW Slutpuds kan bruges ude og inde og er en finkornet slutpuds, som udendørs giver en flot, vandafvisende og holdbar facade. Underlaget skal være mineralisk; eks. bæredygtigt pudslag, murværk m.m.

Forbrug:

Kornstr.: 0,5 mm ca. 1,7 kg/m² ved 2 mm lagtykkelse

Udførelse:

Underlaget skal være mineralisk rent, tørt, støvfrit og frit for løst puds og filmdannende rester. Ved glatte eller stærkt sugende underlag, skal der altid foretages en prøve. Ved nyt murværk er det vigtigt, at underlaget er tørt og fri for salte. Ved stærkt sugende underlag anbefales forudgående brug af pudsprimer for at undgå at mørtlen suges tør.

RAW Slutpuds kan omrøres med piskeris. Indholdet af posen blandes med ca. 5,0 L rent vand og omrøres grundigt i min. 5 minutter til blandingen er klumpfri. Efter omrøring skal blandingen hvile i ca. 5 minutter, før den igen omrøres. Justér eventuelt med yderligere tilsætning af vand.

RAW Slutpuds påføres med trækbræt og pudses med glittebræt med plast-, gummi- eller skumflade afhængig af ønsket struktur. Arbejd mens pudsen er frisk påført i 1-2 mm lagtykkelse. For at undgå forskelle, bør hele murflader pudses i én arbejds gang.

Tekniske data:

Kriterium	Værdi/enhed
Mørtelgruppe (pudsmørtel)	CR/CS II jvf. P II jvf. DIN 18550 EN 998-1
Åbningstid	60 min (ved 20 °C)
Trykstyrke	> 3,1 N/mm ²
Varmeledningsevne (λ 10, dry,mat)	ca. 0,61 W/mK
Brandklasse	Euroklasse A1
Vandtilsætning	ca. 5,0 L/sæk
Holdbarhed	Moderat
Færdigblandet mørtel pr. sæk	ca. 16 L

Alle data er karakteristiske værdier, der udføres under laboratoriebetingelser i henhold til relevante teststandarder og anvendelsesprøver. Afvigelser i praksis er mulige.



DATASHEET

Opbevaring:

Tørt, min. 9 måneder.

Emballage:

Papirsæk, 20 kg.

Bemærk:

Den frisk påførte puds skal så vidt muligt beskyttes mod udtørring. Det anbefales derfor, at der arbejdes i skygge eller under afdækning for sol og stærk vind. Arbejde ved meget høje temperaturer skal undgås. Herudover skal den frisk påførte puds afdækkes for kraftig regn og må ikke udsættes for frost før endt hærkning.

Høj luftfugtighed og lave temperaturer kan forlænge hærdetiden markant. Anvend ikke slutpudsen ved temperaturer under +5 °C. Rengør straks værktøj efter brug. Afdæk andre materialer såsom træ, glas og metal før arbejdet udføres.