



DATASHEET

RAW Tørbeton 0-4 mm

Produktbeskrivelse:

RAW Tørbeton 0-4 mm er en værkblandet tørbeton bestående af tørre mineralske produkter tilsat Portlandcement. Max. kornstørrelse 4 mm. Betonen er kromneutral og efter hærdning frostsikker. Styrkeklasse C25/30 efter DIN EN 206-1/1045-2 og C30 efter DIN EN 13813.

Anvendelse:

Betonarbejder inde såvel som ude. Fundamenter og reparationer. Slidlag (tykkelse 15-50 mm). Gulve. Jernbeton.

Blanding:

Betonen blandes bedst i blandemaskine med tilsætning af vand i 3-5 min. Se nedenstående tabel.

Konsistens	Tørbeton	Vand	Beton (færdigblandet)
Blød	20 kg	2,2 L	ca. 10 L
Plastisk	20 kg	2,0 L	ca. 10 L
Stiv	20 kg	1,8 L	ca. 10 L

Udførelse:

Efter blanding placeres betonen straks på det ønskede sted og komprimeres. Den nyudlagte beton skal beskyttes imod regn, sol og udtørring i indtil 7 døgn efter udstøbning.

Må kun anvendes ved temperaturer over 5°C og ikke udsættes for frost de første 14 dage.

Tekniske data:

Kriterium	Værdi/enhed
Åbningstid	60 min. (ved 20 °C) (EN 1015-9)
Tilslag	0-4 mm (bakke), (EN 12620)
Trykstyrke	> 30 MPa (EN 12390-3)
Lagtykkelse	15-50 mm
Holdbarhed	Moderat, XC2, XC3, XC4, XF1, XA1 (EN 206-1)

Opbevaring:

Sækkene skal opbevares på et tørt sted og må ikke udsættes for fugt. Holdbarhed i sæk mindst 9 måneder.

Emballage:

Papirsæk, 20 kg.